

OPIS PROIZVODA

LOCTITE® 542 poseduje sledeće karakteristike:

Tehnologija	Akrilat
Hemiska baza	Dimetakrilat estar
Izgled (neočvrnut)	Tečnost braon boje
Komponente	Jednokomponentni - bez mešanja
Viskozitet	Nizak
Očvršćavanje	Anaerobno
Sekundarno očvršćavanje	Aktivator
Primena	Zaptivanje cevnih navoja
Čvrstoća	Srednja

LOCTITE® 542 je dizajniran za osiguranje i zaptivanje metalnih cevi i fittinga. Proizvod očvršćava između dve metalne površine bez prisustva vazduha i sprečava samoodvijanje i curenje usled udaraca i vibracija. Tiksotropna priroda proizvoda LOCTITE® 542 smanjuje curenje proizvoda nakon nanošenja na podlogu.

TIPIČNA SVOJSTVA NEOČVRSNUTOG PROIZVODA

Specifična težina na 25 °C 1,06

Tačka paljenja - videti MSDS

Viskozitet, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):


Vreteno 2, brzina 2,5 rpm 1 200 do 2 750

Vreteno 2, obrtaji 20 rpm 400 do 800


Viskozitet, EN 12092 - MV, 25 °C, nakon 180 s, mPa·s (cP):

Brzina smicanja 277 s⁻¹ 150**TIPIČNA SVOJSTVA OČVRŠĆAVANJA****Brzina očvršćavanja u zavisnosti od vrste materijala**


Brzina očvršćavanja će zavisi od vrste materijala na kome se proizvod koristi. Dijagram ispod pokazuje razvoj čvrstoće u odnosu na vreme kod M10 čeličnih navrtki i vijaka u poređenju sa drugim materijalima ISO 10964.

**Očvršćavanje u zavisnosti od zazora**


Brzina očvršćavanja zavisi od veličine zazora. Veličina zazora na navojnim spojevima zavisi od tipa, kvaliteta i veličine navoja. Sledeći dijagram pokazuje vremenski razvoj otpornosti na smicanje na osovini i cilindričnom delu od čelika, kod različitih veličina zazora, ISO 10123.

**Brzina očvršćavanja u zavisnosti od temperature**

Brzina očvršćavanja zavisi od temperature okoline. Donji dijagram pokazuje vremenski razvoj momenta popuštanja na različitim temperaturama kod M10 čeličnih vijaka i navrtki, testirano prema ISO 10964.

**Brzina očvršćavanja u zavisnosti od aktivatora**

Ukoliko je brzina očvršćavanja neprihvatljivo duga ili se radi o velikim zazorima, moguće je ubrzati očvršćavanje upotrebom aktivatora. Dijagram ispod pokazuje vremenski razvoj momenta popuštanja kod M10 cink dihromat čeličnih vijaka i navrtki uz upotrebu aktivatora 7471™ i 7649™ testirano prema ISO 10964.

**TIPIČNA SVOJSTVA U OČVRSNUTOM STANJU****Fizičke karakteristike:**

Koefficijent toplotnog širenja, ISO 11359-2, K ⁻¹	80×10^{-6}
Koefficijent toplotne provodljivosti, prema ISO 8302, W/(m·K)	0,1
Specifična toplota, kJ/(kg·K)	0,3

FUNKCIONALNA SVOJSTVA U OČVRSNUTOM STANJU**Svojstva lepka**

Nakon 24h na 22 °C

Moment popuštanja, ISO 10964:

M10 čelični vijci i navrtke	N·m 15 (lb.in.) (130)
-----------------------------	----------------------------------

Moment odvijanja, ISO 10964:

M10 čelični vijci i navrtke	N·m 9 (lb.in.) (80)
-----------------------------	--------------------------------

Moment popuštanja *, ISO 10964, moment dotezanja 5 N·m:

M10 čelični vijci i navrtke	N·m 25 (lb.in.) (220)
-----------------------------	----------------------------------

Maksimalni moment odvrtanja, ISO 10964, moment dotezanja 5 N·m:

M10 čelični vijci i navrtke	N·m 25 (lb.in.) (220)
-----------------------------	----------------------------------

Kompresivna otpornost na smicanje, ISO 10123:


Osovine i prirubnice od čelika N/mm ² ≥6,5 (odmašćeno)	(psi) (940)
--	------------------

TIPIČNA OTPORNOST NA POJEDINE MEDIJE


Vreme očvršćavanja 1 nedelja na 22 °C

Moment popuštanja, ISO 10964, moment dotezanja 5 N·m:

M10 cink fosfatirani čelični vijci i navrtke	
--	--

Čvrstoća na toplosti
Testirano na temperaturi**Temperaturno starenje**

Starenje na navedenim temperaturama i testirano na 22°C

**Otpornost na medije**

Starenje pod navedenim uslovima i testirano na 22 °C.

Medij	°C	% inicijalna čvrstoća		
		100 h	500 h	1000 h
Motorno ulje (MIL-L-46152)	125	100	100	100
Bezolovni benzin	22	100	100	95
Tečnost za kočnice	22	100	100	95
Voda/glikol 50/50	87	90	90	90
Etanol	22	100	100	95
Aceton	22	100	80	80



OPŠTE INFORMACIJE

Ovaj proizvod se ne preporučuje za korišćenje u sistemima sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu uz hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale.

Za informacije o bezbednom rukovanju ovim proizvodom konsultovati bezbednosni list proizvoda (MSDS).

Ukoliko se koriste vodeni sistemi pranja površina pre lepljenja potrebno je proveriti kompatibilnost tečnosti za pranje sa lepkom. U nekim slučajevima takvi načini pranja mogu uticati na stvrđnjavanje i performanse lepka.

Ovaj proizvod se ne preporučuje za korišćenje na plastici (posebno na termoplastičnim materijalima gde može doći do pucanja plastike pod opterećenjem). Korisnicima se preporučuje da provere kompatibilnost proizvoda sa tim materijalima.

Uputstvo za upotrebu:**Montaža**

1. Za najbolje rezultate, očistiti sve površine (unutrašnje i spoljašnje) sa LOCTITE® čistačem i ostaviti da se osuše.
2. Ukoliko se radi o pasivnom metalu ili je brzina očvršćavanja premala, poprskati sve navoje i ostaviti da se osuše.
3. Naneti nit proizvoda u krugu od 360° na početne navoje muškog dela, ostavljajući prvi navoj sloboden. Dobro popunite navoje proizvodom. Kod većih navoja, prilagodite količinu proizvoda i nanesite nit proizvoda u krugu od 360° i na ženski deo.
4. Prema pravilima prakse, spojiti i pritegnuti fittinge u skladu sa preporukama proizvođača.
5. Ispravno spojeni fitinzi će trenutno biti zaptiveni pri umerenom pritisku. Da bi se postigla maksimalna otpornost na pritisak i na rastvarače, pustite proizvod da očvrsne najmanje 24 sata.

Demontaža

1. Rastaviti standardnim ručnim alatima.
2. Gde rastavljanje ručnim alatom nije moguće zbog dugačke spojne površine ili velikih prečnika (preko 1"), zagrejati spoj na oko 250 °C. Rastaviti dok je vrueće.

Čišćenje

1. Očvrsnut proizvod može da se odstrani potapanjem u Loctite rastvarač i, naknadno, mehaničkom obradom, na primer metalnom četkom.

Loctite specifikacija materijala^{LMS}

LMS datum Septembar 1, 1995. Izveštaji sa testiranja svake pojedine šarže mogu se dobiti na zahtev. LMS izveštaji sa testiranja uključuju odabrane QC test parametre koji se smatraju prikladnim za stavljanje na raspolaganje samom kupcu. Dodatno, sprovode se i iscrpne kontrole kako bi se osigurao kvalitet i postojanost proizvoda. Posebni zahtevi od strane kupca mogu se koordinirati kroz Henkel odeljenje kontrole.

Čuvanje

Proizvod čuvati u zatvorenoj ambalaži na suvom mestu. Informacije o čuvanju mogu biti naznačene na etiketi ambalaže proizvoda.

Optimalno skladištenje: 8 °C do 21 °C. Skladištenje pri temperaturi nižoj od 8 °C ili višoj od 28 °C može uticati na karakteristike proizvoda. Proizvod istisnut iz ambalaže može biti kontaminiran tokom upotrebe. Proizvod ne vraćati u originalnu ambalažu. Henkel korporacija ne može preuzeti odgovornost za proizvod koji je zaprljan ili je čuvan u uslovima drugaćijim od onih koji su prethodno naznačeni. Ukoliko su potrebne dodatne informacije, molimo kontaktirajte vaš lokalni Tehnički servis.

Konverzije

$$\begin{aligned}
 &({}^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = {}^{\circ}\text{F} \\
 &\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil} \\
 &\text{mm} / 25.4 = \text{inches} \\
 &\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil} \\
 &\text{N} \times 0.225 = \text{lb} \\
 &\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in} \\
 &\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi} \\
 &\text{MPa} \times 145 = \text{psi} \\
 &\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in} \\
 &\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft} \\
 &\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in} \\
 &\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}
 \end{aligned}$$

Napomena

Informacije navedene u ovom Tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za korišćenje i primenu proizvoda, zasnavaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog TDS-a. Proizvod može da ima niz različitih primena, kao i da se koristi u različitim uslovima primene i rada u vašem okruženju koji su van naše kontrole. Henkel stoga nije odgovoran za podesnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u kojima ga koristite, kao ni za nameravane primene i rezultate. Svesrdno preporučujemo da sprovedete sopstvene prethodne probe da biste potvrdili podesnost našeg proizvoda.

Isključena je svaka odgovornost u pogledu informacija u Tehničkom listu ili bilo koje druge pisane ili usmene preporuke o proizvodu o kom je reč, osim u slučaju da je izričito dogovoren drugačije i osim u pogledu smrti ili povrede lica uzrokovane našim nemarom i osim odgovornosti u skladu sa važećim zakonom o obaveznoj odgovornosti za proizvode, ako takva odgovornost postoji.

U slučaju da proizvode isporučuju Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS i Henkel France SA, molimo da uzmete u obzir i sledeće: U slučaju da bi Henkel ipak bio odgovoran, po bilo kom pravnom osnovu, odgovornost Henkela ni u kom slučaju ne premašuje iznos vrednosti isporuke o kojoj je reč.

U slučaju da proizvode isporučuje Henkel Colombiana, S.A.S., važi sledeća izjava o ograničenju odgovornosti: Informacije navedene u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za korišćenje i primenu proizvoda, zasnavaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog tehničkog lista. Henkel nije odgovoran za podesnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u kojima ga koristite, kao ni za nameravane primene i rezultate. Svesrdno preporučujemo da sprovedete sopstvene prethodne probe da biste potvrdili podesnost našeg proizvoda. Isključena je svaka odgovornost u pogledu informacija u Tehničkom listu ili bilo koje druge pisane ili usmene preporuke o proizvodu o kom je reč, osim u slučaju da je izričito dogovoren drugačije i osim u pogledu smrti ili povrede lica uzrokovane našim nemarom i osim odgovornosti u skladu sa važećim zakonom o obaveznoj odgovornosti za proizvode, ako takva odgovornost postoji.

U slučaju da proizvode isporučuje Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ili Henkel Canada Corporation, važi sledeća izjava o ograničenju odgovornosti:

Podaci sadržani ovde su dati samo kao informacija i veruje se da su pouzdani. Ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobijene od strane drugih nad čijim metodama nemamo kontrolu. Odgovornost je korisnika da odredi prikladnost proizvoda i metode za svrhu koju želi da ostvari, kao i da primeni sve potrebne mere opreza i zaštite ljudi i sredstava od rizičnih događaja



koji bi mogli uslediti kao posledica rukovanja proizvodom. Sa stanovišta gore navedenog, **Henkel korporacija se izričito odriče svih garancija izraženih ili iskazanih, uključujući garancije za prodaju ili pogodnost za određenu namenu, koje proizilaze iz prodaje ili upotrebe proizvoda Henkel korporacije.** Henkel korporacija se posebno odriče bilo kakve odgovornosti za slučajne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući i gubitak profita.

Diskusije o raznim procesima ili sastavima ne treba tumačiti kao predstavljanje da su slobodni od dominacije patenata u vlasništvu drugih ili kao licencu pod kojom patentni Henkel korporacije mogu pokriti takve procese ili sastave. Preporučujemo da svaki potencijalni korisnik testira svoju predloženu primenu pre ponovljene upotrebe, koristeći ove podatke kao vodič. Ovaj proizvod može biti pokriven od strane jednog ili više SAD ili stranih patenata ili primene patenata.

Korišćenje zaštitnog znaka

Osim ako nije naznačeno drugačije, svi zaštitni znaci u ovom dokumentu su zaštitni znaci Henkel korporacije u SAD i drugim zemljama. ® označava zaštitni znak registrovan u SAD odeljenju za patente i zaštitne znakove.

